

Omschrijving

Seal-it® 325 PRO-PAINT is een hoogwaardige, professionele en universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie, welke door luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber.

Toepassingen

- Universele beglazingskit voor top- en hielafdichting volgens NPR 3577 in gelaagd-, enkel-, dubbel-, inbraakwerend- en zelfreinigend glasconstructies, tevens geschikt voor polycarbonaat.
- Afdichten van aansluitvoegen tussen/langs diverse bouwelementen zoals rondom raam- en deurkozijnen.
- Speciaal geschikt voor aansluitvoegen in de bouw en industrie welke later overschilderd moeten kunnen worden.
- Reparatiekit voor onderhoud van beglazings- en aansluitvoegen in de bouw en industrie, op basis van MSP/hybride polymeer.

Eigenschappen

- Perfect overschilderbaar met zowel watergedragen- als met oplosmiddelhoudende verfsystemen, vooraf verftest uitvoeren.
- Duurzaam elastisch, maximale bewegingsopname 25%.
- Niet corrosief ten opzichte van metalen.
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Goed UV- en weerbestendig.
- Kleurvast en tack-free na volledige uithardig.
- Neutraal, reukloos, blaas- en krimpvrij, snel uithardend systeem.
- Uitstekende verwerkingseigenschappen.
- Hecht perfect zonder primer op praktisch alle en zelfs vochtige ondergronden.
- Conform ISO 11.600 en politiekeurmerk veilig wonen.

Standaard assortiment

24 kokers à 290ml wit, bruin, ral 9001, grijs, ral 7016 en zwart
12 worsten à 600ml wit, bruin, ral 9001, grijs, ral 7016 en zwart
Overige kleuren en/of verpakking op aanvraag.

Technische gegevens

Basis			MSP
Standvermogen	mm	ISO 7390	<2
Dichtheid	g/ml		1,20
Huidvormingstijd	min.	23°C/55%RV	18
Doorharding na 24 uur	mm	23°C/55%RV	+/- 2
Krimp			nihil
Toelaatbare vervorming	%		25
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding	°C		-40 / +100
<i>Mechanische waarden</i>		<i>2mm film</i>	
Shore-A hardheid		DIN 53505	36
Modulus 100%	MPa	DIN 53504	0,80
Treksterkte	MPa	DIN 53504	1,34
Rek bij breuk	%	DIN 53504	300

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan bij een opslagtemperatuur van +5°C tot +25°C, tot en met 12 maanden na productiedatum houdbaar. Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport.

Applicatie condities

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C.
Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Seal-it® 510 CLEANER. Seal-it® 325 PRO-PAINT hecht perfect op de meeste ondergronden zonder primer. Sterk poreuze (zuigende/open) ondergronden voorbehandelen met Seal-it® 520 PRIMER. Wij adviseren vooraf een hechtingstest uit te voeren. Glad en strak af te werken met Seal-it® 550 FINISH.

Overschilderbaarheid

Seal-it® 325 PRO-PAINT is uitstekend overschilderbaar met watergedragen- en met oplosmiddelhoudende verfsystemen. Wij adviseren vooraf een verfverdraagzaamheidstest uit te voeren. Indien er wordt overgeschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij, voor een optimaal resultaat, de Seal-it® 325 PRO-PAINT en de aangrenzende delen binnen enkele dagen na applicatie eerst licht op te schuren met Scotch-Brite en daarna direct te overschilderen.

Beperkingen

Niet geschikt voor continu waterbelasting
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden. Altijd vooraf een hechtingstest uitvoeren.

Veiligheid algemeen

Langdurig contact met de huid voorkomen. Wanneer niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en raadpleeg een arts.
Een product veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Voldoet aan

ISO 11.600

We've got it sealed