



Plaatsingsvoorschriften Marokkaanse Zelliges – TegelStore

Controle

Controleer de geleverde tegels alvorens tot plaatsing over te gaan en meld eventuele gebreken zo snel mogelijk. Klachten op zichtbare gebreken aan verwerkte tegels worden niet in behandeling genomen.

Sorteren

Werk uit verschillende dozen en zorg voor een goede verdeling van de tinten. Leg tegels proef en verwijder exemplaren die sterk afwijken om als snij-tegel te gebruiken.

Vorbereiding

Maak de achterzijde stofvrij met een natte spons. Zorg dat de ondergrond vlak, schoon, vetvrij en droog is. Gebruik indien nodig een geschikte voorstrijk.

Verlijming

Pas dubbele verlijming toe: breng lijm aan op de ondergrond én de tegel (lijmkam 6–8 mm). Druk tegels goed aan. Advies: een hoogwaardige S1-tegellijm, ca. 1–1,5 kg/m².

Plaatsing

Plaats tegels zo strak mogelijk tegen elkaar, bij voorkeur in overzichtelijke vlakken (bijv. 5×5 tegels).

Zagen

Zaag tegels met een watergekoelde tegelzaag of haakse slijper met diamantschijf.

Voegen

Na droging van de lijm (meestal na 24 uur) voegen met geschikte voegmortel (bijv. middengrijs of zilvergrijs). Vul alle openingen en oneffenheden. Overtollig voegsel verwijderen met een droge doek.

Onderhoud

Reinig met natuurlijke schoonmaakmiddelen, bij voorkeur groene zeep of Lithofin Wash & Clean. Vermijd agressieve reinigers.

Garantie

Standaard fabrieksgarantie 1 jaar op fabricagefouten. Reclamatie op reeds verwerkte tegels wordt niet geaccepteerd.